

# IZVJEŠTAJ Br. 5.4-105-21/23 O ISPITIVANJU KVALITETA

## »BT- PLAST AKRILAT«

### Akrilni dekorativni fasadni malter

**PROIZVOĐAČ:** »RAJZ« d.o.o.  
Garovci bb, 71 240 Hadžići  
Bosna i Hercegovina



Tuzla, 25.07.2023. godine

**IZVJEŠTAJ Br. 5.4-105-21/23**  
**O ISPITIVANJU KVALITETA PROIZVODA**  
**»BAUTREND PLAST AKRILAT«**

**I. OPŠTI PODACI**

NARUČILAC ISPITIVANJA:	»RAJZ« d.o.o. Sarajevo Garovci bb, 71 240 Hadžići Bosna i Hercegovina
NARUDŽBA BROJ:	002 od 01.06.2023.godine
NAZIV PROIZVODA:	BAUTREND Plast akrilat-akrilni dekorativni fasadni malter
PROIZVOĐAČ:	»RAJZ« d.o.o. Sarajevo
NAMJENA PROIZVODA:	Bautrend Plast akrilat je namijenjen za dekorativnu zaštitu spoljašnjih i unutrašnjih zidova.
DATUM UZORKOVANJA:	14.6.2022. g. - dostavio Naručilac ispitivanja
ŠIFRA UZORKA:	M-140623-06
KOLIČINA UZORKA:	25 kg
DATUM ISPITIVANJA:	14.6.-25.7.2023. godine
ISPITANO PREMA STANDARDIMA:	BAS EN 1015-1/2004; BAS EN 12086/2006; H.C8.209/1989; H.C8.202/1989; H.C8.020/1971; B.C.8.023/1982
DATUM IZDAVANJA IZVJEŠTAJA:	<b>25.07.2023.godine</b>

**II. REZULTATI ISPITIVANJA**

OSOBI NA	REZULTATI ISPITIVANJA	STANDARD	USLOVI KVALITETA prema teh. specifikaciji
Boja	Bijela	vizuelno	-
pH vrijednost vodene suspenzije	8,95	H.C8.209	-
Zapreminska masa g/cm <sup>3</sup>	1,96	H.C8.202	-
Sadržaj suhe tvari (105°C) (%)	82,55	H.C8.202	-
Brzina sušenja (temp.22 °C, vlaga 60%) - prvi sloj – 2 mm - drugi sloj	-h 50 <sup>min</sup> 3h 21 <sup>min</sup>	Metoda Instituta	-
Veličina čestica - Ostatak na situ 2 mm (%) - Ostatak na situ 1 mm (%) - Ostatak na situ 0,5 mm (%)	1,41 32,92 7,04	BAS EN 1015-1/2004	do 2,0 mm
Koeficijent difuzije provodljivosti vodene pare μ (ng/Pa · s · m <sup>2</sup> )	19,22	BAS EN 12086/2006 G.S2.815	-

### III. ZAKLJUČAK

Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja – boje, pH vrijednosti, zapreminske mase, sadržaja suhe tvari, brzine sušenja slojeva, veličine čestica i difuzije provodljivosti vodene pare

**z a k l j u č u j e s e**

da navedeni proizvod »BAUTREND PLAST AKRILAT« za dekorativnu zaštitu spoljašnjih i unutrašnjih zidova, naručilac i proizvođač »RAJZ« d.o.o., ***zadovoljava*** vrijednosti deklarisanе od strane proizvođača i *može da se koristi* za predviđenu namjenu prema uputstvu proizvođača.

Sastavni dio Izvještaja br. 5.4-105-21/23 od 25.07.2023. godine je Zaključak.

Prikazani rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu vjerodostojnosti uzorkovanja osim ako je izvršeno u prisustvu predstavnika Laboratorije. Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje materijala.

Ovaj izvještaj važi godinu dana, tj. od 25.07.2023. do 25.07.2024. godine.

ISPITALA

*Dropić*

Zijada Dropić, hem. tehn.



RUKOVOĐILAC LABORATORIJE

*Asmir Softić*  
mr. sci. Asmir Softić, dipl.inž.grad.

- kraj izvještaja -