

IZVJEŠTAJ Br. 5.4-105-07/23 O ISPITIVANJU KVALITETA

“BT-FAS ACRYL”

Bijela fasadna boja

**PROIZVOĐAČ: “RAJZ” d.o.o. Sarajevo,
Bosna i Hercegovina**

RUKOVODILAC LABORATORIJE




Hasan Hadžić, MA- dipl.inž.građ.

Tuzla, 26.04.2023. godine



IZVJEŠTAJ Br. 5.4-105-07/23

O ISPITIVANJU KVALITETA BT-FAS ACRYL

I. OPŠTI PODACI

NARUČILAC ISPITIVANJA:	“RAJZ” d.o.o. SARAJEVO
NARUDŽBA (UGOVOR) BROJ:	001 od 15.03.2023. godine
NAZIV PROIZVODA:	BT-FAS ACRYL
PROIZVOĐAČ:	“RAJZ” d.o.o. SARAJEVO
NAMJENA PROIZVODA:	za dekorativnu zaštitu čvrstih, glatkih te fino i ravnomjerno hrapavih fasadnih površina
DATUM UZORKOVANJA:	20.03.2023. g. - dostavio Naručilac ispitivanja
ŠIFRA UZORKA:	FB-200323-01
KOLIČINA UZORKA:	5 L
DATUM ISPITIVANJA:	20.03.-26.04.2023. godine
ISPITANO PREMA STANDARDIMA:	BAS EN 1015-1/2004; BAS EN 12086/2006; H.C8.209/1989; H.C8.202/1989; H.C8.020/1971; B.C.8.023/1982
DATUM IZDAVANJA IZVJEŠTAJA:	26.04.2023.godine

II. REZULTATI ISPITIVANJA

OSOBI NA	REZULTATI ISPITIVANJA	STANDARD	USLOVI KVALITETA prema teh. specifikaciji
Boja	Bijela	vizuelno	-
pH vrijednost vodene suspenzije	9,09	H.C8.209	-
Zapreminska masa g/cm ³	1,57	H.C8.202	-
Sadržaj suhe tvari (105°C) (%)	68,46	H.C8.202	-
Brzina sušenja (temp.22 °C, vlaga 60%) - prvi sloj – 2 mm - drugi sloj	13 ^{min} 19 ^{min}	Metoda Instituta	-
Veličina čestica - Ostatak na situ 2 mm (%) - Ostatak na situ 1 mm (%) - Ostatak na situ 0,5 mm (%)	Nema Nema Nema	BAS EN 1015-1/2004	do 2,0 mm
Koeficijent difuzije provodljivosti vodene pare μ (ng/Pa · s · m ²)	11,41 ..	BAS EN 12086/2006 G.S2.815	-

III. ZAKLJUČAK

Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja – boje, pH vrijednosti, zapreminske mase, sadržaja suhe tvari, brzine sušenja slojeva, veličine čestica i difuzije provodljivosti vodene pare

z a k l j u č u j e s e

da navedeni proizvod „BT-FAS ACRYL“ za dekorativnu zaštitu čvrstih, glatkih te fino i ravnomjerno hrapavih fasadnih površina, naručilac i proizvođač “RAJZ” d.o.o. Sarajevo, *zadovoljava* vrijednosti deklarisanе od strane proizvođača i *može da se koristi* za predviđenu namjenu prema uputstvu proizvođača.

Sastavni dio Izvještaja br. 5.4-105-07/23 od 26.04.2023. godine je Zaključak.

Prikazani rezultati se odnose isključivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u pogledu vjerodostojnosti uzorkovanja osim ako je izvršeno u prisustvu predstavnika Laboratorije. Izvještaj se ne smije umnožavati, izuzev u cjelini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje materijala.

Ovaj izvještaj važi godinu dana, tj. od 26.04.2023. do 26.04.2024. godine.

ISPITALA

Dropić

Zijada Dropić, hem. tehn.

UKOVODILAC LABORATORIJE



Hasan
Hasan Hadžić, MA- dipl.inž.grad.

- kraj izvještaja -